



## 2000



### Medienos konservantas Koncentruotoji mikroemulsija (ME), skiedžiama

Veikimo būdas	Naudojimas	Naudotojų kategorija	Medienos tipas
Fungicidas	Profilaktinis apdorojimas – 3 naudojimo klasė	Pramonė	Medienos konstrukcijos: - medienos dirbiniai (langų rėmai ir t.t.), - apkalos ir t.t.  Medienos masyvas Medienos gaminiai

#### Fizikinės ir cheminės savybės

Koncentruotoji mikroemulsija (ME), skiedžiama vandeniu

Agregatinė būseną: skystis

Tankis (esant 20 °C): 1000 kg/m<sup>3</sup>

pH: neutralus

Pliūpsnio temperatūra: > 99 °C (neliepsnus)

Bekvapis

Veikliosios medžiagos:

- Propikonazolas
- Tebukonazolas
- IPBC

#### Veiksmingumas

##### Fungicido veiksmingumas

Veiksmingas prieš medienos puvinį sukeliančius bazidiomicetus (rudojo puvinio grybus), pvz., Coniophora puteana, Gloeophyllum trabeum, Poria placenta

Naudojant kaip medienos konstrukcijų profilaktinę priemonę.

AXIL 2000 veikimo charakteristikos nustatytos pagal EN 599 standartą (Medienos ir medienos gaminių ilgaamžiškumas. Profilaktinių medienos konservantų efektyvumas, nustatytas biologiniais bandymais), siekiant užtikrinti medienos apsaugą 3 klasės naudojimo pagal EN 335 standartą atveju, atlikus standartizuotą bandymą pagal EN 113 standarto apsaugos nuo medieną ardančių bazidiomicetų efektyvumo nustatymo metodą.

Veiksmingumo bandymas atliktas pagal pagreitinto sendinimo bandymų – EN73 (garinimo metodika) ir EN84 (išplovimo metodika) – metodikas, siekiant užtikrinti panaudoto AXIL 2000 produkto atsparumą.



Peržiūrėta: 2015 m. rugpjūčio 17 d.

## Naudojimas

Mediena apdorojama dengiant jos paviršių produktu (automatinio purškimo, pilamojo dengimo (dengimo užliejant) būdu. Poveikis pasireiškia iš karto ir yra optimalus fiksavimo stadijoje. Apdorojus AXIL 2000 produktu, medienos išvaizda nekinta. AXIL 2000 suderinamas su visų rūšių apdaila. Produktą reikia gerai išmaišyti prieš naudojant.

### Paruošto naudoti produkto paruošimas

Apdoravimo tipas	AXIL 2000 naudojimo kiekiai
Profilaktinis	10 l AXIL 2000 + 90 l vandens = 100 l paruošto naudoti produkto (10 % dalis vandenyje) 120 g/m <sup>2</sup> paruošto naudoti produkto (15 l/m <sup>3</sup> )

Paruoštas naudoti produktas ruošiamas skiedžiant vandeniu ir nesmarkiai maišant. AXIL 2000 galima maišyti su vandeniu bet kokiomis dalimis, greitai sudaro vienalytį mišinį. Paruošto naudoti preparato koncentraciją galima patikrinti refraktometru. Informacijos apie šias vertes prašome kreiptis į mūsų Technikos ir prekybos skyrių.

### Naudojimo atsargumo priemonės

Produktu apdorojamų medienos dirbinių drėgmė turi sudaryti < 25 %.  
Draudžiama apdoroti užšalusią medieną.  
Draudžiama apdoroti su maistu ar pašarais besiliečiančią medieną.  
Prieš apdorojant egzotinę medieną ar medieną su dideliu taninų kiekiu, produktą reikia išbandyti.  
Būtina apdoroti įpjovas ir išpjovas.  
Jei mediena bus naudojama lauke (3 naudojimo klasė), paviršių būtina apsaugoti baigiamąja danga.

### Įrangos valymas

Baigus naudoti, įrangą (produktui dar neišdžiuvus) praskalauti vandeniu.

### Produkto sąnaudos

Profilaktinis apdorojimas: 120 g/m<sup>2</sup> arba apie 15 l/m<sup>3</sup>  
AXIL 2000 produkto sąnaudų duomenys taikomi paruoštam naudoti produktui. Faktinės sąnaudos priklauso nuo medienos rūšies, skerspjūvio ploto ir naudojimo metodo.

### Džiuvimo laikas: fiksavimas

Fiksavimas: 4 val. po lašėjimo dengtoje ir vandeniu nepralaidžioje vietoje.  
Apdorotą medieną sausinti laikant virš lašų rinktuvės. Laikoma, kad apdorota mediena nusausinta, kai nuo jos nebelaša produkto.

Džiuvimo laikas: nuo 24 iki 48 val. gerai vėdinamoje vietoje ir įprastomis sąlygomis (priklauso nuo medienos pobūdžio, jossugeriamųjų savybių ir atmosferos sąlygų).  
Po apdoravimo medieną laikyti nuo neigiamų oro sąlygų apsaugotoje vietoje ne mažiau nei 24 valandas ir saugoti nuo neigiamo oro poveikio, kol mediena pasieks reikiamą eksploatacinę drėgmę.

### Klasifikacija ir ženklavimas

Piktograma: GHS07  
Signalinis žodis: Įspėjimas  
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją  
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus  
P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius (nepralaidų darbo kombinezoną) P261  
Stengtis neįkvėpti rūko / aerozolio  
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens  
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją  
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką

Peržiūrėta: 2015 m. rugpjūčio 17 d.

„Sarpap & Cecil Industries – Groupe Berkem”  
Marais Ouest 24680 Gardonne Prancūzija  
Tel.: 33 (0)5 53 63 81 00 / Faksas: 33(0)5 53 63 81 01 www.sarpap-  
cecil.com

## Saugos ir naudotojų atsargumo priemonės

---

Prašome perskaityti medžiagos saugos duomenų lape pateiktą informaciją.

Biocidus naudokite saugiai. Prieš naudodami būtinai perskaitykite etiketę ir produkto informaciją. Taip pat prašome perskaityti atsargumo frazes, pateikiamas produkto klasifikacijos informacijoje ir ženklime.

### Tvarkymas

Visada privaloma laikytis gerų higienos standartų. Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių.

Vengti įkvėpti rūko ir garų. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Naudoti tinkamas ir reikiamas asmeninės apsaugos priemones (AAP) (pirštines, nepralaidų kombinezoną). Daugiau informacijos apie AAP tipą pateikiama kitame skirsnyje. Vengti bet kokio patekimo ant odos, nes produktas gali jautrinti odą.

### Asmeninės apsaugos priemonės:

Oda ir kūnas: darbuotojai privalo dėvėti nepralaidžius kombinezonus, užtikrinančius aukšto laipsnio apsaugą nuo smarkaus užteršimo dėl kombinezonų medžiagos atsparumo biocidų prasiskverbimui, ir avėti tvirtus beaulius ar aulinius batus. Darbo drabužiai turi būti keičiami kasdien.

Rankos: Ilgalaikio ar pakartotinio naudojimo atveju naudoti latekso, neopreno, nitrilo pirštines. Barjeriniai kremai gali padėti apsaugoti nuo poveikio neapsaugotas odos vietas, bet jų negalima tepti ant jau paveiktų vietų. Naudotojas privalo patikrinti, kad šiam produktui tvarkyti pasirinktų pirštinių tipas būtų tinkamiausias atitinkamoms naudojimo sąlygoms, nurodytoms naudotojo rizikos vertinime.

### Sandėliavimas

---

Sandėliuoti sandariai uždarytoje, originalioje talpykloje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo šviesos ir drėgmės.

Sandėliuoti standartinės temperatūros (neužšalimo) sąlygomis. Užtikrinti pakankamą sandėliavimo vietos vėdinimą.

Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir gyvūnų pašarų.

Produkto laikymo trukmė įprastomis sandėliavimo sąlygomis – 2 metai.

### Aplinka

---

Talpyklą pašalinti prieš tai pašalinus iš jos produkto likučius.

Produkto likučiai, plovimui naudotas vanduo, pakuotė ir visos kitos su apdorojimu susijusios atliekos priskirtinos pavojingoms atliekoms.

Atliekas perdirbti ar pašalinti pagal galiojančius teisės aktus, pageidautina, per patvirtintą atliekų surinkėją arba įmonę. Neužteršti atliekomis grunto ar vandens; nešalinti atliekų į aplinką. Tuščias talpyklas šalinti kompetentingos institucijų patvirtintoje cheminių atliekų deginimo įmonėje.

Visu sandėliavimo laikotarpiu būtina užtikrinti, kad į gruntą ar vandenį nepatektų jokių produkto sudedamųjų dalių.

Nešalinti produkto likučių į kanalizaciją ir vandens kanalus.

Saugos sumetimais produktas turi būti naudojamas, o ką tik apdorota mediena turi būti saugoma izoliuotame pramoninių objektų ar medienos dirbtuvių plote:

- įrengtame ant nepralaidaus kieto pagrindo,
- su apsauginiais barjeriais, apsaugančiais nuo nutekėjimo,
- su surinkimo sistema, surenkančia produktą nuotėkio atveju.

Šiame dokumente pateikta informacija skirta padėti naudotojams. Ši informacija skirta tik susipažinti ir nenumato „BERKEM Group“ atsakomybės, nes ji negali kontroliuoti naudojimo sąlygų. Pagamintiems produktams nurodytos charakteristikos priklauso nuo sandėliavimo sąlygų ir naudojimo. Pateikta informacija atspindi pranešimo apie šį lapą dieną mūsų turėtą informaciją apie taisykles ir technines žinias. Prieš naudojant, įsitikinti, ar šis techninių duomenų lapas nebuvo peržiūrėtas; jei yra jo peržiūrėta versija, atsižvelgti į naujus duomenis.

Peržiūrėta: 2015 m. rugpjūčio 17 d.

„Sarpap & Cecil Industries – Groupe Berkem“  
Marais Ouest 24680 Gardonne Prancūzija  
Tel.: 33 (0)5 53 63 81 00 / Faksas: 33(0)5 53 63 81 01 [www.sarpap-cecil.com](http://www.sarpap-cecil.com)